

Deja entrar la luz. No el calor.

Confort y claridad excepcionales con la Línea Prestige de
3M™ Sun Control Window Film.

PRESTIGE SERIES



Alta transmisión de luz visible, con una estética excepcional



Refleja significativamente la energía solar en el rango infrarrojo



Baja reflectividad interior y exterior, sin alterar la apariencia



Prolonga la vida útil del mobiliario reduciendo los rayos UV



La Prestige 70 puede volverse carbono negativa en 6 meses



Garantía integral respaldada por 3M en toda la línea Prestige

Luz visible transmitida



Baja reflectividad



Rechazo de rayos infrarrojos



Excelente



Muy bueno



Bueno



Regular



No recomendada




En comparación con otras láminas 3M™ Sun Control Window Films

La transparencia adecuada para cada espacio

Cinco niveles para equilibrar luz visible y energía rechazada

MÁS CONTROL

MÁS CLARIDAD



Valores sobre vidrio claro de 1/4".

VLT: Luz visible transmitida.

TSER: Energía solar total rechazada



DATOS TÉCNICOS

Rendimiento por tipo de vidrio y película

Coefficiente de Ganancia de Calor Solar (Valor G) — valores típicos, vidrio de 1/4

Vidrio	Película	Luz Vis. Transmitidad	TSER *Ángulo 60°	Rechazo UV	Reducción deslumbramiento	Valor G (SHGC)
Clear	PR20	21%	65%	99.9%	76%	0.38
	PR40	39%	66%	99.9%	55%	0.40
	PR50	50%	63%	99.9%	44%	0.44
	PR60	60%	61%	99.9%	32%	0.47
	PR70	69%	59%	99.9%	22%	0.50
Tinted	PR20	13%	67%	99.9%	76%	0.36
	PR40	24%	67%	99.9%	55%	0.37
	PR50	30%	66%	99.9%	43%	0.39
	PR60	36%	63%	99.9%	32%	0.41
	PR70	42%	63%	99.9%	22%	0.43
Double Clear	PR20	19%	57%	99.9%	77%	0.51
	PR40	35%	54%	99.9%	55%	0.51
	PR50	45%	53%	99.9%	44%	0.53
	PR60	54%	54%	99.9%	32%	0.54
	PR70	62%	50%	99.9%	22%	0.56
Double Tinted	PR20	11%	68%	99.9%	76%	0.39
	PR40	21%	64%	99.9%	55%	0.39
	PR50	27%	64%	99.9%	44%	0.40
	PR60	32%	64%	99.9%	32%	0.41
	PR70	37%	62%	99.9%	22%	0.42

Créditos LEED aplicables

Las películas para ventanas 3M pueden contribuir a los siguientes créditos del sistema de certificación LEED.

SS-8

MR 1.1-1.2

EQ-7.1

EQ-8.1-8.2

EA-1

MR 5.1-5.2

EQ-7.2

ID